

MORTERPLAS SBS FM 3KG



MORTERPLAS SBS FM 3KG – покрівельна, гідроізоляційна полімер-бітумна мембрана, виготовлена на основі SBS-модифікованого бітумного в'язучого та армована полотном з поліестеру. Зовнішня і нижня сторона мембрани покрита – термоплавкою плівкою.



ПЕРЕВАГИ:

- Посилене та стабілізоване неткане поліефірне полотно (FP) надає мембрані найкращі механічні властивості
- Висока міцність на розрив
- Максимальний опір статичному і динамічному проколу
- Велика стійкість до розриву
- Хороша стабільність розмірів
- Монтаж з механічною фіксацією
- Швидкість монтажу і незалежність від поганої погоди
- Допускає можливі рухи основи

ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ:

- Як нижній шар у двошаровій системі з механічним кріпленням
- Не експлуатовані покрівельні з приклеєним, наплавленим або механічно закріпленим нанесенням нижнього шару у двошаровій покрівлі
- Для забезпечення водонепроникності в заглиблених конструкціях
- Як підсилювальна стрічка в окремих конструктивах

РЕКОМЕНДОВАНІ МАТЕРІАЛИ СИСТЕМИ:

- EMUFAL PRIMER – бітумний праймер на водній основі
- SOPRADERE – праймер на основі бітуму, розчинників та добавок для поліпшення адгезії
- MORTERPLAS SBS FP 3 KG BAND 33 – зміцнення точок примикання, галтелей і деформаційних швів
- MORTERPLAS SBS FM 5 KG MIN – полімер-бітумна мембрана в якості верхнього шару покрівельної системи
- SITA – водостічні воронки з бітумним фартухом

ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показник	Методика випробувань	MORTERPLAS SBS FM 3KG
Клас пожежної безпеки	ENV 1187	Broof (t1)
Реакція на вогонь	EN 13501-1:2002	E
Водонепроникність	EN 1928:2000 (B)	Виконано (10 кПа)
Міцність на розрив	EN 12311-1	700/450 Н/50 мм
Видовження	EN 12311-1	45%
Опір статичному навантаженню	EN 12730 (A)	≥15 кг
Опір до удару	EN 12691:2006	≥1000 мм
Міцність на роздирання (цвях)	EN 12310-1	170x200 Н
Гнучкість при низьких температурах	EN 1109	≤ -15 °C
Видимі дефекти	EN 1850-1	Виконано
Прямолінійність	EN 1848-1	< 20 мм/10 м
Маса на одиницю площі	EN 1849-1	3,00 кг/м ²
Стабільність розмірів	EN 1107-1	≤ 0,4 %
Теплостійкість	EN 1110	≥ 100 °C
Паропроникність μ	EN 1931	20 000
Гарантія на матеріал	-	10 років


70209

Ширина рулону	1 м
Довжина рулону	13 м
м ² /пал.	351

Офіційний представник:

ТОВ «Мізол»

м. Київ, вул. Бориспільська, 7-А

+38 044 566 73 11

www.mizol.ua

Технічна підтримка:

+38 050 566 78 78

consulting@mizol.com

Сертифікація:

- ДБН В.2.6-220:2017
- ДСТУ Б В.2.7-101-2000
- ДСТУ EN 13707-2019
- ДСТУ EN 13969

Адреса потужностей виробництва:

Soprema Iberia S.L.U.,

C/Ferro, 7 - Poligono Can Pelegri 08755

Castellbisbal (Barcelona), Spain